

## Серія фарб SICEPOX PX

**Застосування:** до твердих матеріалів типу: скло, фаянс, метали, тощо. Кислотостійка фарба, за міцністю зчеплення фарби з фарфором заміняє друк за допомогою обжигових деколей.

**Вигляд фарби після задрукування:** дуже блискуча

**Висихання:** Швидше висихає в тунелі, але необхідно досушити друкований матеріал на стійці сушки. Затвердження — за додавання затверджувача **PXHPX**. Пил не прилипає через 60 хвилин. Після додавання затверджувача можна складати у стос через 3 години. Повне затвердження впродовж 24-48 годин.

**Розчинники:** PX 2000 - розчинник нормальний  
PX 3000 - розчинник сповільнюючий  
PX 5000 - розчинник дуже сповільнюючий  
Додавати біля 10%.

**Емульсії:** всі, які стійкі на дію розчинників.

**Розхід фарби:** 40 м<sup>2</sup> з 1 літра (при ситі №120).

**Термін зберігання на складі:**

- без затверджувача – без обмежень;
- з затверджувачем – використати впродовж 8 годин

**Стійкість до дії світла та атмосферних впливів:** Стійка для всіх стандартних кольорів

**Змішування при підбиранні кольорів:** всі кольори добре змішуються між собою.

**Увага:**

- Пропорція фарби до затверджувача: 85% фарби + 15% затверджувача **PXHPX**.
- Перед друком матеріал повинен бути очищений і знежирений.
- Якщо це можливо, знежирте поверхню етанолом або ацетоном.
- Фарба, що затверділа не можна видалити з сита.
- Очистити сито відразу після друку.
- Завжди проводити випробування перед початком роботи



ТзОВ "Денестр"  
вул. Патона, 22  
м. Львів, 79040

тел./факс: (032) 2 400 222 (23), моб.: +38067 371 5040  
denestr.lviv@gmail.com  
www.denestr.com.ua