

**PRINT COAT WB PRIMER 190****Праймер під УФ**

**ОПИС ПРОДУКТУ:** Дисперсійний водний лак, використовується як праймер під УФ лак.

**ВЛАСТИВОСТІ :**

ДОСЛІДЖУВАНІ ПАРАМЕТРИ	РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТУ
<b>ВИГЛЯД</b>	молочна рідина
<b>В'ЯЗКІСТЬ</b> (DIN 4 мм, при темп. 20°C)	40±5с
<b>ПИТОМА ВАГА</b> (при темп. 20°C)	1,00-1,10 г/см <sup>3</sup>
<b>pH(при темп. 20°C)</b>	7,5 – 8,5
<b>БЛИСК (кут виміру 60°)</b>	53-63
<b>ШВИДКІСТЬ ВИСИХАННЯ</b>	4 (*)
<b>ВИТРИВАЛІСТЬ НА СТИРАННЯ</b>	3 (*)
<b>СТІЙКІСТЬ ДО ТЕМПЕРАТУРИ 110°C</b>	Рекомендовано провести тести
<b>ГАРЯЧЕ ТИСНЕННЯ ФОЛЬГОЮ</b>	Рекомендовано провести тести
<b>ПРАЙМЕР ПІД УФ ЛАК</b>	Відповідний під УФ

(\*) ШКАЛА 1-5

(\*\*) Тести виконано на ALASKA 215 г/м<sup>2</sup>

**УПАКОВКА:**

КАНІСТРА 25 kg

БОЧКА 125 kg, 200 kg

КОНТЕЙНЕР 600 kg, 1000 kg

**ЗБЕРІГАННЯ:**

Зберігати в герметичному контейнері при температурі 5°-30°C

Продукт є стабільним протягом 12 місяців з дати виготовлення.

Перед використанням лак необхідно ретельно перемішати

Після розкриття упаковки продукт повинен бути використаний якомога швидше.