

ОПИС ПРОДУКТУ

PRINT COAT WB 1001 SOFT TOUCH

Дисперсійний матовий лак, софт тач

ОПИС ПРОДУКТУ: Лак дисперсійний, глибокий мат з ефектом софт тач

ВЛАСТИВОСТІ :

ДОСЛІДЖУВАНІ ПАРАМЕТРИ	РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТУ
ВИГЛЯД	молочна рідина
В'ЯЗКІСТЬ (DIN 4 мм, при темп. 20°C)	35±5с
ПИТОМА ВАГА (при темп. 20°C)	1,00-1,10 г/см ³
БЛИСК (кут виміру 60°)	1-5
ШВИДКІСТЬ ВИСИХАННЯ	3 (*)
ВИТРИВАЛІСТЬ НА СТИРАННЯ	3 (*)
НАКЛАДАННЯ ПІД УФ ЛАКОМ	Рекомендовано провести тести
ГАРЯЧЕ ТИСНЕННЯ ФОЛЬГОЮ	Рекомендовано провести тести
СТІЙКІСТЬ ДО ТЕМПЕРАТУРИ 110°C	Рекомендовано провести тести

(*) ШКАЛА 1-5 (**) Тести виконано на ALASKA 215 г/м²

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

Продукт після застосування має м'яке дотикове покриття з низькими властивостями ковзання, хорошою адгезією до друкарських фарб та стійкістю до подряпин та стирання.

Підготовка до роботи з продуктом:

- Абсолютно чистий анілокс, рекомендовано глибоке очищення вала перед нанесенням лаку.
- Переконайтеся, що в лакувальній секції відсутні залишки інших лаків, особливо блискучі, також переконайтеся, що в лакувальній секції після миття не залишилося води.
- Лак, щоб добре розливався на аркуші повинен мати температуру біля 28°C.
- Безперервне перемішування лаку безпосередньо перед застосуванням і під час аплікації.

Рекомендації, стосовні друку:

- Застосування в лакувальних секціях.
- Кількість дозування лаку 4-10 г/м².
- Сушіння: ІЧ сушарки / гаряче повітря.
- Швидкість друку залежить від ємності і системи сушіння, типу підложки та нанесеної кількості.
- Запобігання висихання лаку в лакуючій системі.
- Після використання одразу ж промити водою.

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в герметичному контейнері при температурі 5°-30°C

Продукт є стабільним протягом 6 місяців з дати виготовлення.

Перед використанням лак необхідно ретельно перемішати

Після розкриття упаковки продукт повинен бути використаний якомога швидше.