

ОПИС ПРОДУКТУ

PRINT COAT WB GS HGS 1340

Дисперсійний лак з високим блиском, двосторонній

ОПИС ПРОДУКТУ: Лак з високим блиском для двостороннього лакування

ВЛАСТИВОСТІ :

| ДОСЛІДЖУВАНІ ПАРАМЕТРИ | РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТУ |
|--|------------------------------|
| ВИГЛЯД | молочна рідина |
| В'ЯЗКІСТЬ (DIN 4 мм, при темп. 20°C) | 40±5с |
| ПИТОМА ВАГА (при темп. 20°C) | 1,00-1,10 г/см ³ |
| КОЕФІЦІЕНТ ТЕРПЯ | 0,3640-0,4663 |
| pH(при темп. 20°C) | 7,5 – 8,5 |
| БЛИСК (кут виміру 60°) | 57-67 |
| ШВІДКІСТЬ ВИСИХАННЯ | 4 (*) |
| ВИТРИВАЛІСТЬ НА СТИРАННЯ | 3 (*) |
| ОСНОВНА СТІЙКІСТЬ | 2 (*) |
| ВИТРИВАЛІСТЬ НА АЛКОГОЛЬ | 2 (*) |
| СТІЙКІСТЬ ДО ТЕМПЕРАТУРИ 110°C | Рекомендовано провести тести |

(*) ШКАЛА 1-5

(**) Тести виконано на ALASKA 215 г/м²

УПАКОВКА:

КАНІСТРА 25 кг
БОЧКА 125 кг, 200 кг
КОНТЕЙНЕР 1000 кг

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в герметичному контейнері при температурі 5°-30°C
Продукт є стабільним протягом 12 місяців з дати виготовлення.
Перед використанням лак необхідно ретельно перемішати
Після розкриття упаковки продукт повинен бути використаний якомога швидше.