

ОПИС ПРОДУКТУ

PRINT - COAT WB MS 1540

Лак на металізовані поверхні

ОПИС ПРОДУКТУ: Лак використовується на металізовані офсетні фарби
ВЛАСТИВОСТІ :

ДОСЛІДЖУВАНІ ПАРАМЕТРИ	РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТУ
ВИГЛЯД	непрозора в язка рідина
В'ЯЗКІСТЬ (DIN 4 мм, при темп. 20°C)	40±5с
ПИТОМА ВАГА (при темп. 20°C)	1,00-1,10 г/см ³
КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ	0,4040-0,5095
рН(при темп. 20°C)	8,0 – 8,7
БЛИСК (кут виміру 60°)	73-83
ШВИДКІСТЬ ВИСИХАННЯ	4 (*)
ВИТРИВАЛІСТЬ НА СТИРАННЯ	3 (*)
ОСНОВНА СТІЙКІСТЬ	1 (*)
ВИТРИВАЛІСТЬ НА АЛКОГОЛЬ	1 (*)
СТІЙКІСТЬ ДО ТЕМПЕРАТУРИ 110°C	Рекомендовано провести тести

(*) ШКАЛА 1-5

(**) Тести виконано на ALASKA 215 г/м²

УПАКОВКА:

БОЧКА 200 кг
КОНТЕЙНЕР 1000 кг

ЗБЕРІГАННЯ

:

Зберігати в герметичному контейнері при температурі 5°-30°C
Продукт є стабільним протягом 12 місяців з дати виготовлення.
Перед використанням лак необхідно ретельно перемішати
Після розкриття упаковки продукт повинен бути використаний якомога швидше.