

Фарби для трафаретного друку серії SICOPLAST SPT

Застосування: фарба пластизолева для текстильних виробів, волокна натуральні та штучні.

Вигляд фарби після задрукування: сатиновий.

Висихання: при температурі 150-170*С протягом 2 хвилини.

Стійкість до дії світла : дуже добра для цілої серії, крім флуорисцентних.

Дія фарби при накладанні іншої фарби: добра. Перед початком друку необхідно провести пробні тести на висихання.

Емульсії: всі , які стійкі на дію розчинників.

Розчинники:

SPT 1000 - максимально 5% до загальної кількості, більша кількість приведе до зменшення стійкості при пранні.

CURABEL - можна додавати необмежено

Термін зберігання на складі: необмежений.

Друк на трансферному папері: фарба повинна висохнути в тунельній сушці при температурі 120*С на протязі 30 секунд. Перенесення з паперу необхідно здійснити при температурі 175-180*С на протязі 7 секунд.

Супутні матеріали:

- маса прозора **SPT 150**, для отримання більш прозорого кольору.
- затверджувач **SPTHNYL**, необхідно додавати тільки у випадку друку на нейлоні в кількості 10% від маси, з метою збільшення зчеплення з підкладкою. Після змішування фарби з затверджувачем, вона може зберігатися до 24 годин.
- паста **SPTPB** сприяє „набряканню” відбитка, можна додавати до 50% від маси.
- порошок **SPTFX** сприяє збільшенню причепності при трансферному друці.

УВАГА !

- Задрукований виріб не підлягає хімічній чистці та прасуванню безпосередньо праскою
- Потрібно проводити тести на висихання накладання кольорів ступень розчинення фарб
- Щільність сита:
стандартні кольори: 34-90 волокон/см,
тріадні кольори: 77-120 волокон/см,
золотий колір та блискучі кольори: 15-21 волокон/см.
- Інтенсивність покриття:
кольори стандартні: криючі,
кольори тріадні: прозорі,
колір білий SPT 91: середньо криючий, швидко висихає, є базовим кольором у випадку нанесення на темні матеріали,
колір білий SPT 91/1: надзвичайно криючий. Може змішуватися з іншими кольорами для збільшення покривної здатності.

Стійкість до прання: відмінна при збереженні вимог технологічного процесу.

Перед друком всього накладу необхідно зробити зразок. Без проби друку на даному матеріалі рекламації фарб не враховуватимуться.



ТзОВ “Денестр”
вул. Патона, 22
м. Львів, 79040

тел./факс: (032) 2 400 222 (23), моб.: +38067 371 5040
denestr.lviv@gmail.com
www.denestr.com.ua